NARUM

Technical Data Sheet / Műszaki Feltétlap

Narum Kft.
2030 Érd, Bajcsy Zs. u. 100.
06 23/334-623
info@narum.hu

Technical Data Sheet for **Medica 120 ST**
Artificial leather / Műbőr

Fabric Description / Anyagleírás

Composition :	/ Összetétel :	58% PU / 42% PES ± 5%
Usable Width :	/ Hasznos szélesség :	150 or/vagy 220 cm
Nomal Length :	/ Átlagos tekercshossz :	100 m
Fabric Weight :	/ Anyagsúly :	120 g/m^2 ± 10%
Application :	/ Felhasználás :	Medical purposes / Kórházi anyag
Source :	/ Származási hely :	EU

Physical Properties Fizikai tulajdonságok	**Certification** Minősítés	**Warp** Hosszában	**Weft** Széltében
Tensile Strength/ Szakító Szilárdság (N/5cm):	EN ISO 1421	250	50
Ultimate elongation/ Nyúlás (%):	EN ISO 1421	50	150

Special Properties Speciális tulajdonságok	**Certification** Minősítés	**Value** Érték
Color fastness to dry cleaning/ Színtartóság vegytisztítással szemben (1-5 scale/fokozat):	EN ISO 105-D01	5
Color fastness to light: Színtartóság UV fénnyel szemben: (1-8 scale/fokozat)	EN ISO 105-B02	5
Color fastness to sweat/ Színtartóság izzadsággal szemben (1-5 scale/fokozat):	EN ISO 105-E04	5
Peel adhesion/ Fedőréteg tapadás (N/5cm):	ISO 2411	>20
Flame retardant/ Lángállóság (0-7 crib/fokozat):	BS 7175	5
Resistance to water penetration/ Vízállóság (Pa):	EN 20811	min. 20 000
Hydrolisis tropical test/ Dzsungel teszt (70°C/95%) R.H./páratartalom (week/hét):	ISO 1419	min. 2
Sterilization/ Sterilizálhatóság (134°C / 5 min):		Permitted / Szabad
Antifungi treatment/ Gombásodásállóság:	ASTM G 21-96	Resistant / Rezisztens
Antibacterial treatment/ Antibakteriális teszt:	Staphylococcus aureus	Resistant / Rezisztens
Shrinkage at washing at 95°C/ Zsugorodás 95°C-os mosásnál (%):	EN 25077	max. 5

EN ISO 1421
Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of tensile strength and elongation at break.
Gumi- vagy műanyag bevonatú kelmék. A szakítószilárdság és a szakadási nyúlás meghatározása.

EN ISO 105-D01
Textiles. Tests for colour fastness. Part D01: Colour fastness to dry cleaning using perchloroethylene solvent.
Textíliák. Színtartósági vizsgálatok. D01. rész: Színtartóság perklór-etilén oldószeres vegytisztítással szemben.

EN ISO 105-B02
Textiles. Tests for colour fastness. Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test.
Textíliák. Színtartósági vizsgálatok. B02. rész: Színtartóság mesterséges fénnyel szemben: xenon ívlámpás vizsgálat.

EN ISO 105-E04
Textiles. Tests for colour fastness. Part E04: Colour fastness to perspiration.
Textíliák. Színtartósági vizsgálatok. E04. rész: Színtartóság izzadsággal szemben.

EN ISO 2411
Rubber- or plastics-coated fabrics. Determination of coating adhesion.
Gumi- vagy műanyag bevonatú kelmék. A bevonattapadás meghatározása.

BS 7175
Test for the ignitability of bedcovers and pillows by smouldering and flaming ignition sources.
Ágyhuzatok és párnahuzatok gyúlékonysági vizsgálata parázsló cigarettával és egy vagy több gyújtóforrással.

EN 20811
Textile fabrics. Determination of resistance to water penetration. Hydrostatic pressure test.
Textilkelmék. A vízállóság meghatározása. A hidrosztatikus nyomás vizsgálata.

Narum Kft.
2030 Érd, Bajcsy Zs. u. 100.
06 23/334-623
info@narum.hu

Cleaning & Care/ Tisztítás és kezelés:

Wipe with mild detergent. Wash using detergent up to 95 °C or dry clean. Do not use cleaners based on natrium hipo- chlorite. Wash and dry completely before storage. Some surface wrinkling may occur.
Tisztítás enyhe mosószerrel. Mosható mosószerrel 95°C-on vagy tisztítószerrel átitatott szövettel. Ne használjon nátrium hipo-klorid tartalmú tisztítószereket az anyagon. Mossa el és szárítsa meg tárolás előtt. Néhány felületi ráncosodás előfordulhat.

Date / Kelt
2013.12.11.

Bechtold Eva
manager / ügyvezető

ISO 1419
Rubber- or plasticscoated fabrics – accelerated-ageing tests.The PU material is put into the test chamber and visually examined against a control sample at the end of each one week period (1 week = 1 year).
Gumi- vagy műanyag bevonatú kelmék.Felgyorsított öregítési teszt. A PU anyagot beteszik egy tesztkamrába és szemrevételezéssel megvizsgálják a különbséget a kontrol és a teszt anyag között minden teszthét végén (1 hét = 1 év)

ASTM G 21-96
Standard Practice for Determining Resistance of Synthetic Polymeric Materials to Fungi.
Szakértői vizsgálat a szintetikus polimer anyagok Gombásodás állóságánának meghatározásához.

BS EN 25077
Textiles. Determination of dimensional change in washing and drying.
Textíliák. A mosás és a szárítás miatt fellépő méret változás meghatározása.