Essence Trade Kft..
Hungary, 2030 Érd, Égerfa u. 14..
+36 23/334-623, +36 70/336-0755
info@narum.hu, www.narum.hu

Cordura 1110 / 1112

PA fabric

Fabric Description

Type:	Cordura 1110	Cordura 1112
Composition:	100% PA (Cordura 6.6) 1 layer PU coating Fluocarbon impregnated	100% PA (Cordura 6.6) 2 layer AC coating Fluocarbon impregnated
Fabric weight (g/m^2):	360± 5%	355 ± 5%
Fiber (dtex):	1110	560
Usable width (cm):	147	148

Certificates

Test description	Certification	Cordura 1110	Cordura 1112
Tensile strength warp/weft (N):	DIN EN ISO 1424/1	3000 / 2800	3800 / 2700
Ultimate elongation warp/weft (%):	DIN EN ISO 1424/1	25 / 25	43 / 35
Tearing Force warp/weft (N):	DIN EN ISO 4674-1/B	170 / 185	280 / 250
Thread count warp/weft (thread/cm):	DIN EN 1049	13 ± 1 / 12 ± 1	14 ± 1 / 10 ±1
Martindale's test (cycle):	DIN EN ISO 12947	≥100.000	-
Shrinkage at 40°C washing (%):	DIN EN ISO 6330	≤3	≤3
Resistance to water penetration (mm):	DIN EN ISO 811	≥1500	≥1500
Spray test (1-5 scale):	DIN EN 4920	≥4	-
Color fastness to light (1-8 scale):	DIN EN ISO 105-B02	≥5	≥5
Color fastness to water (1-5 scale):	DIN EN ISO 105-E01	3	-
Color fastness to seawater (1-5 scale):	DIN EN ISO 105-E02	4	-
Color fastness to sweat (1-5 scale):	DIN EN ISO 105-E04	3-4	-
Color fastness to solvents (1-5 scale):	DIN EN ISO 105-X05	4	-
Color fastness to rubbing (dry/wet) (1-5 scale):	DIN EN ISO 105-X12	4	-
Color fastness to washing at 40°C (1-5 scale):	DIN EN ISO 105-C10	3-4	-
Ökotex standard 100		Class II.	-

Date / Kelt
2018.12.11.