Essence Trade Kft..
Hungary, 2030 Érd, Égerfa u. 14..
+36 23/334-623, +36 70/336-0755
info@narum.hu, www.narum.hu

Cordura 1110 / 1112

PA szövet

Anyagleírás

Típus	Cordura 1110	Cordura 1112
Összetétel	100% PA (Cordura 6.6) 1 réteg PU kenés Fluocarbon impregnált	100% PA (Cordura 6.6) 2 réteg AC kenés Fluocarbon impregnált
Anyagsúly (g/m^2)	360± 5%	355 ± 5%
Fonal (dtex)	1110	1100
Hasznos szélesség (cm):	147	148

Tanúsítványok

Teszt leírás	Tanúsítvány	Cordura 1110	Cordura 1112
Szakító Szilárdág széltében/hosszában (N):	DIN EN ISO 1424/1	3000 / 2800	3800 / 2700
Nyúlás széltében/hosszában (%):	DIN EN ISO 1424/1	25 / 25	43 / 35
Szakító erő széltében/hosszában (N):	DIN EN ISO 4674-1/B	170 / 185	280 / 250
Fonalsűrűség széltében/hosszában (fonal/cm):	DIN EN 1049	13 ± 1 / 12 ± 1	14 ± 1 / 10 ±1
Dörzsállóság (ciklus):	DIN EN ISO 12947-2	≥150.000	-
Zsugorodás 40°C-os mosásnál (%):	DIN EN ISO 6330	≤3	≤3
Vízállóság (mm):	DIN EN ISO 811	≥1500	≥1000
Permet teszt (1-5 fokozat):	DIN EN 4920	≥4	-
Színtartósság fénnyel szemben (1-8 fokozat):	DIN EN ISO 105-B02	≥5	≥5
Színtartósság vízzel szemben (1-5 fokozat):	DIN EN ISO 105-E01	3	-
Színtartósság tengervízzel szemben (1-5 fokozat):	DIN EN ISO 105-E02	4	-
Színtartósság izzadsággal szemben (1-5 fokozat):	DIN EN ISO 105-E04	3-4	-
Színtartósság szerves oldószerrel szemben (1-5 fokozat):	DIN EN ISO 105-X05	4	-
Színtartósság száraz/nedves dörzsöléssel szemben (1-5 fokozat):	DIN EN ISO 105-X12	4	-
Színtartósság 40°C-os mosással szemben (1-5 fokozat):	DIN EN ISO 105-C10	3-4	-
Okeo-tex Standard 100		Class II.	-

Date / Kelt
2018.12.11.