

Technical Data Sheet for

ECOSOL 806
Artificial leather / Műbőr

Fabric Description / Anyagleírás

Type/ Típus	ECOSOL 806	ECOSOL 806/P
Composition/ Összetétel	40% PU/ 40% PVC/ 20% Eco-fabric /Eco-szövet	40% PU/ 40% PVC/ 20% PES
Fabric Thickness/ Vastagság (mm)	0,9 - 0,95	0,75-0,8

Usable Width : / Hasznos szélesség : 140 cm
Normal Length : / Átlagos tekercshossz : 35-40 m
Application : / Felhasználás : Upholstery / Bútokárpitozás
Source : / Származási hely : EU

The product have hygienic certificate. /
A termék rendelkezik higiéniai tanúsítvánnyal.

Certificates / Tanúsítványok

Test description Teszt leírás	Certification Minősítés	Value Érték
Martindale's test/ Dörzsállóság (cycle/ciklus):	EN ISO 5470-2	≥102.400
Tear growth resistance/ Szakító erő (N):	EN ISO 4674-I/B	≥31 / ≥34,7
Rubbing fastness (Dry)/ Színtartóság dörzsöléssel szemben (Száras szövettel) (1-5 scale/fokozat):	EN ISO 105-X12	≥5
Rubbing fastness (Wet)/ Színtartóság dörzsöléssel szemben (Nedves szövettel) (1-5 scale/fokozat):	EN ISO 105-X12	≥5

EN ISO 5470-2
Determination of abrasion
resistance. Part 2: Martindale
abrader.
A kopásállóság meghatározása. 2.
rész: Martindale koptatás.

EN ISO 4674-1
Rubber- or plastics-coated fabrics.
Determination of tear resistance.
Part 1: Constant rate of tear
method.
Gumi- vagy műanyag bevonatú
kelmek. A tépőerő meghatározása.
1. rész: Állandó sebességű tépési
módszerek.

EN ISO 105-X12
Tests for colour fastness. Part X12:
Color fastness to rubbing.
Színtartósági vizsgálatok. X12. rész:
Színtartóság dörzsöléssel szemben.