

MINKY

Valance / Kárpitszövet

Fabric Description / Anyagleírás

Composition: / Összetétel:	100% PES
Usable Width: / Hasznos szélesség:	150 cm
Normal Length: / Átlagos tekercshossz:	50-60 m
Fabric Weight: / Anyagsúly:	225 g/m ² ± 5%
Application: / Felhasználás:	Upholstery, other/ Bútorkárpitozás, egyéb felhasználás
Source: / Származási hely:	China / Kína

Certificates / Tanúsítványok

Test description / Teszt leírás	Certification / Minősítés	Value / Érték
Martindale's test/ Dörzsállóság (cycle/ciklus):	EN ISO 12947-1/-2	≥50.000
Rubbing fastness (dry & wet)/ Színtartóság dörzsoléssel szemben (száraz és nedves szövettel) (1-5 scale/fokozat):	EN ISO 105-X12	4-5/4-5
Pilling Resistance/ Bolyhosodás és gömbösödés állóság (1-5 scale/fokozat):	EN ISO 12945-2	4-5

Cleaning:



Date / Kelt
2017.06.13.

EN ISO 12947-1/-2

Textiles. Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method. Part 1: Martindale abrasion testing apparatus. Part 2: Determination of specimen breakdown. Textíliák. Kelmék kopásállóságának meghatározása Martindale módszerrel. 1. rész: Martindale-koptatóberendezés. 2. rész: A próbadarab károsodásának meghatározása.

EN ISO 105-X12

Tests for colour fastness. Part X12: Color fastness to rubbing. Színtartósági vizsgálatok. X12. rész: Színtartóság dörzsoléssel szemben.

EN ISO 12945-2

Determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling. Part 2: Modified Martindale method. A kelme felületi bolyhosodási és gömbösödési hajlamának meghatározása. 2. rész: Módosított Martindale módszer.