

Tatami 660
Tatami

Fabric Description / Anyagleírás

Composition: / Összetétel: PVC / PES Technical knitwear / PES Technikai szövet
Usable Width: / Hasznos szélesség: 125 cm ± 1 cm
Fabric Weight: / Anyagsúly: 740 g/m² ± 30g
Application: / Felhasználás: Sport mattresses / Sportszőnyeg gyártás
Source: / Származási hely: EU

Certificates / Tanúsítványok

Test description / Teszt leírás	Certification / Minősítés	Value / Érték
Tear growth resistance warp /weft / Szakító erő lánc /vetülék (N/2):	CSN 647012	600 / 300
Ultimate elongation / Nyúlás (%):	CSN 647012	20 / 20
Tear strength warp /weft / Továbbszakító szilárdság lánc /vetülék (N/2cm):	CSN 647032	25 / 50
Cohesion textile / Tapadási szilárdság (N/m):	CSN 647030	500
Multiple bending resistance (at 23 °C) / Hajtogatás állóság 23 °C-on (Number of cycles/ Ciklusok száma):	CSN 647029	5.000

Date / Kelt
2018.04.27.

CSN 647012

Determination of tensile strength, welding strength and elongation at break.

A szakítószilárdság és a szakadási nyúlás meghatározása.

CSN 647032

The force required to tear a specified test specimen divided by the specimen thickness. This test provides a measure of resistance to tearing.

A mintadarab szakadásához szükséges erő osztva a mintadarab vastagságával. Ez a teszt megmutatja a szakadási ellenállás mértékét.

CSN 647030

Determination of coating adhesion. A bevonattapadás meghatározása.

CSN 647029

This test determines the tendency of the upper material to crack where creased when flexed.

Ez a teszt meghatározza, hogy az anyag hány ciklus után reped, török meg a gyűrődések mentén, amikor hajtogatásnak van kitéve.